

自己修復性ポリマーゲル

新規開発品

非劇物タイプ「ウィザードパックHD（熱・光）」

特徴①

- 毒物及び劇物取締法(毒劇法)に**非該当**

毒劇法非該当の分野でのご使用が可能に！


アクリルアミド未使用

~~医薬用外
劇物~~

特徴②

- パッケージ品の**2液化**

利便性の高いご提供が可能に！



モノマー液の一般性状

項目	代表性状
外観	透明
pH	9~10
粘度	熱タイプ 45mPa・s(23℃)
	光タイプ 49mPa・s(23℃)
硬化条件	熱タイプ 作業可能時間 5~10分(23℃)
	熱タイプ 硬化時間 10~20分(23℃)
	光タイプ 推奨照射波長 365nm
	光タイプ 標準積算光量 3000mJ/cm ²

ポリマーゲルの基本物性

項目	代表物性
外観	透明
硬さ(CSC2型)	40
比重	1.2
引張強さ	100~200kPa
伸び	600~900%

※上記の数値は測定値であり保証するものではありません

※断りなく諸性能が変更となる場合もございますので、予めご了承下さい

※ウィザードパックHD(熱・光)は冷暗所保管の上、1カ月以内でのご使用をお勧めします

※本製品は当社独自開発物質(新規化学物質)を使用しております

お問い合わせ

ユシロ化学工業株式会社

URL : <http://www.yushiro.co.jp> e-mail : industrial@yushiro.co.jp



プロモーションビデオは
こちら(動画再生)

Instagram始めました



WIZARD_GEL

2021.5.