RENOLIT
PRIME CRYSTAL CLEAR

Propiedades Properties	**Normativa** Standard	**Unidades** Units		CRISTAL 10 250 µm H71	CRISTAL 12 300 µm H71	CRISTAL 16 400 µm H71	CRISTAL 20 500 µm H71	CRISTAL 25 650 µm H69	CRISTAL 30 750 µm H69	CRISTAL 40 1000 µm H69
Dureza Flexibility	-	PHR		40	40	40	4.0	46	46	46
Espesor Thickness	EN2286-3 (10mm*50kpa)	µm +/- 5% mm +/- 5%		250 0.25	300 0.30	400 0.40	500 0.50	650 0.65	750 0.75	1000 1.00
Peso de superficie Surface weight	-	g/m²		323	388	518	610	802	879	1211
Alargamiento a la rotura Elongation at break	ASTM D882-02	%	M.D. T.D.	289.8 279.9	278.1 284.9	275.8 288.4	296.5 309.2	303.7 312.1	304.5 308.0	324.1 310.1
Resistencia a la tracción Tensile strength	ASTM D882-02	N/mm²	M.D. T.D.	28.0 27.1	27.0 23.7	27.4 23.6	27.6 24.2	26.7 22.0	25.4 22.1	25.0 19.5
Estabilidad dimensional Dimensional stability	ASTM D1204-02 (10 min. / 80° C)	%		2.5	3.0	3.0	4.0	3.0	3.5	5.0
Resistencia a la intemperie Weather resistance	ASTM D1499 (Xenotest: 1000 hours)	-		Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Resistencia al frío Brittleness temperature	EN 1876-2 ASTM D179-02	°C		- 10 - 15	- 10 - 15	- 15 - 15	- 15 - 15	- 20 - 20	- 30 - 20	- 25 - 20
Ancho Width	-	m		1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
Largo Length	-	m		60	60	60	50	50	30	30

M.D. = Longitudinal direction
Longitudinal

T.D. = Transverse direction
Transversal

UK

All data in this document are given in good faith and to the best of our knowledge. No liability is assumed for errors and misprints. All information provided are subject to change without prior notice.

ES

Todos los datos contenidos en este documento se publican de buena fe. No asumimos ningún tipo de responsabilidad por los posibles errores y erratas de imprenta.RENOLITse reserva todos los derechos de cambio.

RENOLIT

Rely on it.